

Lazurne boje, pokrivne boje, lakovi**DULUX TRADE High Gloss lak
DULUX TRADE High Gloss****Lak visokog sjaja, za unutrašnju i vanjsku primjenu***Vrsta proizvoda:*

DULUX TRADE High Gloss lak je završni premaz visokog sjaja, na bazi otapala.

Područje primjene:

Pogodan za dekorativnu zaštitu većine površina (drveta, metala i dr.) na kojima je potrebna otporna zaštita visokog sjaja. Za unutrašnju i vanjsku primjenu.

Kakvoća proizvoda:

Otporan na blaga kemijska isparenja; u slučaju jače izloženosti kemijskim agensima, potrebno je primijeniti specijalne sisteme zaštite.

Temperaturna otpornost: do 90 °C, pri višim temperaturama moguće je blijeđenje svijetlih tonova boje.

Otporan na normalne vrijednosti atmosferske vlage u interijeru i eksterijeru, kao i na učestalo pranje.

Sastav:

Alkidna smola sa svjetlopostojanim pigmentima u test - benzinu.

Volumni udio krute tvari 55 % za bijelu boju; kod drugih boja postotak varira.

Priprema podloge:

Podloga mora biti čvrsta, suha i čista od prašine, masnoće i voska.

Neobrađene površine moraju se premazati odgovarajućim predpremazom. Prethodno bojane površine temeljito prebrusiti, a zatim prebrisati vlažnom krpom. Svi površinski defekti i oštećenja moraju biti sanirani odgovarajućim kitom.

*Tehnički podaci:***Uvjeti primjene:**

Minimalna temperatura zraka i podloge: +5°C

Utrošak:

na površinama prosječne poroznosti 1 l za do 18 m² (pri nanošenju 1 sloja)

Sušenje:

Suho na dodir: nakon 4 - 6 sati
Slijedeći premaz: nakon 16 - 24 sata

Debljina filma:

Mokri film: 45 µm
Suhi film: 25 µm

Primjenska informacija:

Dobro promiješati prije uporabe.

Kistom ili valjkom nanijeti 1 – 2 sloja premaza.

Radi optimalnog rezultata preporučuje se prethodno nanošenje 1 sloja **DULUX TRADE Undercoat predpremaza**. Predpremaz pustiti da se suši 6 - 16 sati prije nanošenja završnog premaza.

Gdje je potrebno nanošenje drugog premaza **DULUX TRADE High Gloss laka** pričekati najmanje 16 sati između premaza. Za lakše brisanje na grubim ili reljefnim površinama, potrebno je nanijeti 2 sloja **DULUX TRADE High Gloss laka**.

Razrijeđivanje nije potrebno, no ako se ipak ukaže potreba, razrijediti 1 dio test - benzina na 10 dijelova boje.

Čišćenje alata:

Alat očistiti pomoću test - benzina.

Prodaja i tehničko savjetovanje :

COMMENDA – ADRIA d.o.o.

Franje Lučića 23, Zageb

tel : 01/ 34 75 688, fax : 01/ 34 75 684

e-mail : info@commenda-adria.hr

http : www.dulux.com.hr



Lazurne boje, pokrivne boje, lakovi

DULUX TRADE High Gloss lak DULUX TRADE High Gloss

Lak visokog sjaja, za unutrašnju i vanjsku primjenu

Boje:

Vidi **Dulux Trade Colour Dimensions**
ton - kartu.

Pakiranje:

Limenka; 1 i 2,5 litre.

Skladištenje i transport:

Skladištiti na suhom zaštićeno od smzavanja. Cca 4 godine u originalno zatvorenoj ambalaži.

Sigurnosna, zdravstvena i ekološka informacija:

ZAPALJIVO.

Držati podalje od izvora topline.
Zabranjeno pušenje za vrijeme rada.

Sadrži test benzin. Raditi samo u prostorima sa dobrom ventilacijom. Za vrijeme rada i sušenja boje u interijerima držati sva vrata i prozore širom otvorenima te koristiti zaštitnu opremu za dišne organe.

Koristiti zaštitne naočale. U slučaju kontakta s očima, odmah obilno isprati vodom i pozvati liječnika.

U slučaju kontakta s kožom, oprati sapunom i vodom.

Držati izvan domašaja djece. Držati dozu čvrsto zatvorenom. Ne izlijevati ostatke proizvoda u kanalizaciju ili vodotokove.

Ne koristiti i ne skladištiti pri ekstremnim temperaturama.

VOC sadržaj visok: 25 - 50%.

