

Lazurne boje, pokrivne boje, lakovi**DULUX TRADE Satinwood polumat lak
DULUX TRADE Satinwood****Polumat lak za drvo i metal, za unutrašnju primjenu***Vrsta proizvoda:*

DULUX TRADE Satinwood je polumat završni premaz za drvo i metal, na bazi otapala, čvrst, otporan na habanje i nakupljanje nečistoća. Ne zahtijeva predpremaz (osim gdje se traži drastična promjena boje), nanosi se direktno na prikladno pripremljenu podlogu

Područje primjene:

Pogodan je za sve drvene i metalne površine u interijerima.

Kakvoća proizvoda:

Otporan na blaga kemijska isparenja; u slučaju jače izloženosti kemijskim agensima, potrebno je primjeniti specijalne sisteme zaštite.

Temperaturna otpornost: do 90°C, moguće je blijeđenje svijetlih tonova boje pri višim temperaturama.

Otporan na normalne vrijednosti atmosferske vlage u interijeru i eksterijeru, kao i na učestalo pranje. Nije pogodan za uporabu na površinama koje su trajno uronjene ili gdje postoji jaka i dugotrajna kondenzacija vlage.

Sastav:

Alkidna smola sa svjetlopostojanim pigmentima u test - benzinu.

Volumni udio krute tvari 49 % za brilijant bijelu boju; kod drugih boja postotak varira.

Priprema podloge:

Podloga mora biti čvrsta, suha i čista od prašine, masnoće i voska.

Neobrađene površine potrebno je premazati odgovarajućim predpremazom.

*Tehnički podaci:***Uvjeti primjene:**

Minimalna temperatura zraka i podloge: +5°C

Utrošak:

na površinama prosječne poroznosti 1 l za do 17 m² (pri nanošenju 1 sloja)

Sušenje:

Suho na dodir: nakon 4 - 6 sati
Slijedeći premaz: nakon 16 - 24 sata

Debljina filma:

Mokri film: 51 µm
Suhi film: 25 µm

Prethodno bojane površine temeljito prebrusiti, a zatim prebrisati vlažnom krpom. Svi površinski defekti i oštećenja moraju biti sanirani odgovarajućim kitom.

Primjenska informacija:

Dobro promiješati prije uporabe.

Nanijeti kistom ili valjkom 2 sloja premaza. Tamo gdje se traži drastična promjena boje preporučuje se prethodno nanošenje 1 sloja **DULUX TRADE Undercoat predpremaza**.

Razrijeđivanje nije potrebno, no ako se ipak ukaže potreba, razrijediti 1 dio test benzina na 10 dijelova boje.

Čišćenje alata:

Alat očistiti pomoću test - benzina.

Boje:

Vidi **Dulux Trade Colour Dimensions** ton - kartu.



Lazurne boje, pokrivne boje, lakovi

DULUX TRADE Satinwood pokrivna boja DULUX TRADE Satinwood

Polumat lak za drvo i metal, za unutrašnju primjenu

Pakiranje:

Limenka; 1 i 2,5 litre.

Skladištenje i transport:

Skladištiti na suhom zaštićeno od smrzavanja. Cca 4 godine u originalno zatvorenoj ambalaži.

Sigurnosna, zdravstvena i ekološka informacija:

ZAPALJIVO.

Držati podalje od izvora topline. Zabranjeno pušenje za vrijeme rada.

Sadrži test benzin. Raditi samo u prostorima sa dobrom ventilacijom. Za vrijeme rada i sušenja boje u interijerima držati sva vrata i prozore širom otvorenima te koristiti zaštitnu opremu za dišne organe.

Koristiti zaštitne naočale. U slučaju kontakta s očima, odmah obilno isprati vodom i pozvati liječnika.

U slučaju kontakta s kožom, oprati sapunom i vodom.

Držati izvan domašaja djece. Držati dozu čvrsto zatvorenom. Ne izlijevati ostatke proizvoda u kanalizaciju ili vodotokove.

Ne koristiti i ne skladištiti pri ekstremnim temperaturama.

VOC sadržaj visok: 25 - 50%.

