

Fasadne boje

DULUX TRADE Weathershield fasadna boja DULUX TRADE Weathershield Smooth Masonry Paint

Visokopokrivna akrilna fasadna boja

Vrsta proizvoda:

Disperzija na bazi akrilne smole, za vanjsku primjenu. Sadrži algicid i fungicid čime sprječava pojavu plijesni i algi. Posebna formula za glatkoću omogućuje jednostavno nanošenje i sprječava nakupljanje nečistoće.

Područje primjene:

Pogodna je za uporabu na većini uobičajenih fasadnih mineralnih podloga, kao npr. beton i fasadna cigla.

Nije pogodna za uporabu na parapetima i zidovima ispod razine zemlje gdje je velika mogućnost prodora vlage, jer to može rezultirati naknadnim oštećenjem boje.

Kakvoća proizvoda:

Proizvod je otporan na normalne vrijednosti atmosferske vlage.

Također je otporan na utjecaj soli kao i na blagu izloženost agresivnim kemijskim agensima.

Paropropusna - omogućuje disanje zidova.

Sastav:

Emulzija akrilnog kopolimera sa svjetlopostojanim pigmentima u vodi. Volumni udio krute tvari 39 % za bijelu boju; kod drugih boja postotak varira.

Priprema podloge:

Podloga mora biti čvrsta, suha i čista od prašine, masnoće i voska. Eventualne alge ili plijesan ukloniti **MOLTO sredstvom za odstranjivanje plijesni**. Nenosive stare premaze ili labavu žbuku potrebno je ukloniti.

Tehnički podaci:

Uvjeti primjene:

Minimalna temperatura zraka i podloge: +5°C

Utrošak:

- na glatkim površinama niske poroznosti
1 l za 14 - 16 m² (pri nanošenju 1 sloja)

- na strukturiranim površinama niske poroznosti
1 l za 4 - 6 m² (pri nanošenju 1 sloja)

Sušenje:

Suho na dodir: nakon 1 - 2 sata

Slijedeći premaz: nakon 2 - 4 sata

Vrijeme sušenja znatno se produljuje uslijed niskih temperatura i visoke vlage.

Pukotine, rupe i neravnine prethodno zapuniti **MOLTOFILL vanjskim kitom**.

Ukoliko podloga i nakon temeljite pripreme otprašuje potrebno je premazivanje odgovarajućom impregnacijom (npr. **DULUX Weathershield Stabilising Primer impregnacijom**).

Primjenska informacija:

Dobro promiješati prije uporabe. Kistom, valjkom ili prskanjem nanijeti 2 premaza.

Razrjeđivanje:

- nove / neobojane površine:
1 dio vode na 5 dijelova boje.
- normalna primjena:
1 dio vode na 10 dijelova boje.
- nanošenje uobičajenim raspršivačem:
1 dio vode na 2,5 dijela boje
- nanošenje airless* raspršivačem:
1 dio vode na 5 dijelova boje.



Fasadne boje

DULUX TRADE Weathershield fasadna boja DULUX TRADE Weathershield Smooth Masonry Paint

Visokopokrivna akrilna fasadna boja

Boje:

Vidi **Dulux Trade Colour Dimensions**
ton - kartu.

Čišćenje alata:

Alat nakon uporabe očistiti vodom.

Pakiranje:

Plastična kanta 5 i 10 litara (bijela)
Limenka; 5 litara (tonirana).

Skladištenje i transport:

Ne koristiti i ne skladištiti pri ekstremnim temperaturama. Cca 4 godine u originalno zatvorenoj ambalaži.

Sigurnosna, zdravstvena i ekološka informacija:

OVAJ JE PROIZVOD ISKLJUČIVO ZA VANJSKU PRIMJENU.

Ne udisati pare prilikom rada sa raspršivačem. Ako je potrebno, nositi zaštitnu opremu za dišne organe. Koristiti zaštitne naočale. U slučaju kontakta s očima, odmah obilno isprati vodom i pozvati liječnika.

U slučaju kontakta s kožom, oprati sapunom i vodom.

Proizvod sadrži fungicid.

Držati izvan domašaja djece. Držati dozu čvrsto zatvorenom. Ne izlijevati ostatke proizvoda u kanalizaciju ili vodotokove.

Ne koristiti i ne skladištiti pri ekstremnim temperaturama.

VOC sadržaj nizak: 0,30-7,99 %.

* Kod korištenja AIRLESS raspršivača, minimalni tlak mora biti podešen na 133 bar sa širinom ventila podešenom na 0,38 mm pod kutem od 65°. Preporučeni kapacitet pumpe: najmanje 5 l/min.

